

## FICHA TECNICA: Pintura Impermeabilizante (Ref. DS\*\*\*)

### ➤ DESCRIPCIÓN

Barniz / pintura de poliuretano en aerosol para la impermeabilización y protección de cualquier superficie, con buenas propiedades mecánicas, de adherencia y de resistencia a la intemperie y a productos químicos.

### ➤ APLICACIÓN

Debido a las características del producto recomendamos su uso para la protección y/o la impermeabilización de:

- Terrazas, balcones, tejados
- Impermeabilización de zonas húmedas
- Objetos de madera en el interior y exterior, mesas, sillas, bancos, estructuras

### ➤ INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los treinta minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

### ➤ CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Buena elasticidad e impermeabilidad.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Durabilidad del color.
- Facilidad de aplicación y repintado.

Características físicas		Características envasado	
Tipo Ligante	PU modificado	Capacidad nominal	400 ml
Color	Pedir disponibilidad	Resistencia del envase al calor	<50°C
Brillo	>70% Brillante (Transparente) <10% mate (Color)	Propelente	DME
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)	30'	VOC's (g/l)	525-460*
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)	72h		
Espesor de capa seca	20 µ/capa (2 pasadas)		
Rendimiento teórico	3m <sup>2</sup> para aerosol 500ml		
Diluyente	Agua y alcoholes		
Vida del producto	> 2 años		
Repintado	Después de 30'		
Resistencia del pintado al calor	No determinado		
Condiciones de aplicación	Tº Ambiente min: 8°C   Tº Superficie min: 5-50°C   Humedad máx: 85% R.H.P.		
*Valor teórico según color			

Formulas: **DRYSEAL, S.L.**  
 Fecha última revisión: **01/02/2014**